

MANUAL SIMPLIFICADO DE APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO POLIMÉRICO

1. Construção de contra piso nivelado com menos 4 mm de espessura do nível acabado para receber o Cimento Queimado Polimérico, desempenado com desempenadeira de madeira para garantir aspereza e aderência.
2. Avaliação do contra piso acabado quanto:
 - Prazo mínimo de 15 dias de cura para evitar trincas.
 - Existência de resíduo de obra aderido assim como partículas soltas. Passar escova de aço para garantir aspereza, remoção de partículas e sujeiras.
3. Limpar o contra piso com vassoura.
4. Fazer vala no contra piso com talhadeira fina para marcar a paginação das juntas de separação. Aproximadamente 1mm de profundidade para garantir alinhamento e fixação das juntas.
5. Limpar novamente o contra piso com vassoura.
6. Fixar as juntas com a massa de Cimento Queimado Polimérico misturada com o ADITIVO PURO na forma pastosa, nas valas.
7. Molhar o contra piso com a brocha onde será aplicado o Cimento Queimado Polimérico.
8. Aplicar com brocha ou pincel a mistura do pó de Cimento Queimado Polimérico com ADITIVO PURO, na forma de tinta.
9. Aplicar a massa de Cimento Queimado Polimérico misturada com AGUA, na forma pastosa, muito bem batida, (Igual massa de bolo e argamassa de assentamento, para garantir homogeneidade da mistura, da cor, superfície e aderência), com desempenadeira de aço nova.
10. Fazer acabamento liso com a desempenadeira de aço nova durante o processo de endurecimento do Cimento Queimado Polimérico. Aproximadamente 20 minutos após misturado com água.

11. Após aproximadamente 8 horas, remover pequenas imperfeições com scotch brite do kit ou lixa,(240) e água.
12. Limpar com pano úmido e limpo o piso.
13. Após seco, aplicar resina meio a meio com solvente do kit, em mãos sucessivas até cobertura total.
14. Após secagem lavar com sabão, scotch brite do kit ou lixa,(240) e água, para remover insetos, sujeiras e partículas aderidas ao longo da aplicação.
15. Aplicar no mínimo 2 camadas de cera multiuso do kit, diluída em 10 partes de água para liberação para uso.